

床材別施工

重歩行用クッションフロア(乾燥モルタル下地への一般工法)

■施工手順



※備考

- (1)床材及び接着剤は、極力前日までに搬入し、施工環境に慣らしておいてください。
- (2)非常に発熱の強い床材が多く、施工に先立ち、巻き発熱、伸縮を取り除くため、仮敷きを必ず行ってください。
- (3)床材の置きジワを取る際、巾でおり返し施工してください。
- (4)冬季や低温時は、ジェットヒーター等で採暖を取り、10°C以上にして施工を行ってください。
低温時、シートが硬化し、ヒビ割れ等が生じることがありますので採暖がとれない場合は、施工は避けてください。
- (5)施工後、急激な温度変化が生じると、床材が伸縮し、目透きや突き上がり、反りが発生しやすいのでご注意ください。
- (6)床材によっては、ジョイントと壁際の部分にウレタン系接着剤を使用し、その他の部分をラテックス形接着剤で施工する仕様となっている場合があります。この場合、ウレタン系接着剤に「プラゾール UF-ライト」、ラテックス系接着剤に「プラゾールNP-2000」または「プラゾールNP-2300」「プラゾールF-9」をご使用ください。
- (7)床用ワックスの使用は、必ず接着剤が乾燥硬化してから行ってください。
- (8)床材のすき間補修には床用コーティング剤「アースコート」をご使用ください。

■注意事項

- ①乾燥モルタル以外の下地へ施工の場合は、別途各下地別施工要項をご参照ください。
- ②「プラゾール UF-ライト」を使用する際は、火気・換気に十分注意してください。
- ③床用パテ「アースシールシリーズ」は、下地を平滑にすることを目的としており、下地の動きを固定するものではありません。従って極端に動きが生じた場合クラック等が発生する事がありますので、ご注意ください。
- ④床材の種類によっては、接着しにくいものもありますので、事前に試験施工して確認された上で本施工を行ってください。
- ⑤使用に際しては、各製品の使用方法、注意事項などを必ずお読みいただき、十分にご理解頂いた上でご使用ください。尚、製品の取り扱いに関する詳細が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。

■使用商品 (施工m²数)



●フロアシーアップ

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
291-112	4kg(x4)	80m ² /4kg (2倍希釈)

カルムアルティナ効率値

F★★★☆



●アースシール速硬

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
293-101	5kg(x4)	5m ² /5kg (1mm厚)



●アースコート60

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
293-801	4.5kg(x4)	5m ² /4.5kg (1mm厚)



●プラゾールNP-2000エコロン

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
281-131	18kg	70m ² /18kg

JIS-F★★★★



●プラゾールNP-5000エコロン

商品番号	荷姿	施工m ² 数の目安
283-501	18kg	60m ² /18kg

JIS-F★★★★